

O-gyűrű készletdobozok

járatos típus-, anyag- és méretválasztéka

Típus	Anyag		
	NBR 70	NBR 90	FPM 70/80
AA	X	X	X
AB	X	X	X
AC	X		X
AD	X		X
ARI	X		
AR II	X		
ASV	X		
ASV 2	X		
BA	X	X	X
BB	X	X	X
BC	X	X	X
BD	X	X	X
BF	X	X	X
BG	X	X	X
BH	X	X	X
BK	X	X	X
BL	X	X	X
BS	X	X	X

Anyag				Tömített közeg
Minőség	Rövid jel DIN ISO 1629 szerint	Keményység Shore A ± 5°	Hőállóság °C	
Akrinitril- butadien- kaucsuk	NBR	70 90	- 30... ... + 110	- ásványi olajok és zsírok (benzin, dízel tüzelőanyag, fűtőolaj); - növényi és állati olajok és zsírok; - alacsony hőmérsékletű hígított savak, lúgok, sóoldatok; - víz (80 °C-ig), levegő (90 °C-ig); - gázok: propán, bután, etán, metán; - nemgyúlékony hidraulikaközégek.
Fluorkaucsuk (Viton)	FPM	70 80	- 20... ... + 200	- ásványi olajok és zsírok; - növényi és állati olajok és zsírok; - alifás szénhidrogének (benzin, propán, bután, földgáz); - aromás szénhidrogének (benzol, toluol); - klórtartalmú szénhidrogének (triklóretilén, tetraklórkarbon); - tüzelőanyagok; - nemgyúlékony hidraulikaközégek.